# CERTIFICATE OF TEST

Samples were taken and tested to determine total alkalis following the method given in BS EN 196-2:2013.

## Scunthorpe GGBS

## Acid Soluble Alkalis

| Ref.No. AW. | Sample Date | $Na_2O$ | $K_2O$ | $Na_2O$ Equiv. | R.Mean Last 25 $Na_2O$ Equiv. | | Ref.No. AW. | Sample Date | $Na_2O$ | $K_2O$ | $Na_2O$ Equiv. | R.Mean Last 25 $Na_2O$ Equiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | 06/01/20 | 0.33 | 0.55 | 0.69 | 0.62 | 1 | | | | | | |
| 1001 | 13/01/20 | 0.33 | 0.53 | 0.68 | 0.62 | 1 | | | | | | |
| 1007 | 20/01/20 | 0.29 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 1 | | | | | | |
| 1014 | 27/01/20 | 0.28 | 0.59 | 0.67 | 0.63 | 1 | | | | | | |
| 1022 | 03/02/20 | 0.32 | 0.45 | 0.62 | 0.63 | | | | | | | |
| 1029 | 10/02/20 | 0.32 | 0.54 | 0.68 | 0.64 | | | | | | | |
| 1036 | 17/02/20 | 0.28 | 0.49 | 0.60 | 0.64 | | | | | | | |
| 1043 | 24/02/20 | 0.37 | 0.54 | 0.73 | 0.64 | | | | | | | |

The GGBS contained no additional materials other than those permitted.
The above results and other tests demonstrate the conformity of the material sold during the month to the requirements of EN 15167-1:2006

CE

1333 - CPR - 00194

Signed:

L Bontoft - Technical Manager GGBS

Version 1