CERTIFICATE OF TEST

Samples were taken and tested to determine total alkalis following the method given in BS EN 196-2:2013.

Scunthorpe GGBS

Acid Soluble Alkalis

Ref.No. AW.	Sample Date	Na_2O	K_2O	Na_2O Equiv.	R.Mean Last 25 Na_2O Equiv.	Ref.No. AW.	Sample Date	Na_2O	K_2O	Na_2O Equiv.	R.Mean Last 25 Na_2O Equiv.
663	07/01/19	0.35	0.50	0.68	0.65						
667	14/01/19	0.26	0.42	0.54	0.65						
674	21/01/19	0.33	0.50	0.66	0.65						
681	28/01/19	0.33	0.50	0.66	0.65						
688	04/02/19	0.33	0.46	0.63	0.65						
695	11/02/19	0.35	0.51	0.69	0.65						
701	18/02/19	0.33	0.43	0.61	0.65						
708	25/02/19	0.34	0.49	0.66	0.65						
714	04/03/19	0.35	0.57	0.73	0.65						
721	11/03/19	0.37	0.55	0.73	0.65						
728	18/03/19	0.34	0.57	0.72	0.65						
735	25/03/19	0.37	0.58	0.75	0.66						

The GGBS contained no additional materials other than those permitted. The above results and other tests demonstrate the conformity of the material sold during the month to the requirements of EN 15167-1:2006

CE

1333 - CPR - 00194

Signed:

L Bontoft - Technical Manager GGBS